

## Epoxidharzdispersion, Bindemittel und Grundierung

Mit amtlichem Prüfzeugnis



### Eigenschaften

**HADALAN® EBG 13E** ist eine 2-komponentige, hochreaktive Epoxidharzdispersion, die als Grundierung oder in Kombination mit **HADALAN® FGM003 57M** in unterschiedlichen Schichtstärken in vielen Bereichen eingesetzt werden kann.

Kratzspachtelmassen und Verlaufsbeläge auf Basis **HADALAN® EBG 13E** sind wasserdampfdurchlässig und können somit auch auf rückseitig durchfeuchteten Untergründen eingesetzt werden, ohne dass die Gefahr der Ablösung bzw. osmotischer Blasenbildung besteht.

- Diffusionsoffen
- VOC-frei
- Schnell erhärtend
- Auf feuchtem Untergrund einsetzbar
- Chemikalienbeständig
- Variabel in der Schichtstärke

### Anwendung

**HADALAN® EBG 13E** eignet sich, mit Wasser verdünnt, als diffusionsoffene, gut porenfüllende Grundierung für alle mineralischen, saugfähigen Untergründe.

In Verbindung mit dem Füllstoffgemisch **HADALAN® FGM003 57M** lassen sich Kratzspachtel-, Verlaufs- und Füllmassen zur Anwendung in unterschiedlichen Schichtdicken herstellen. Weiterhin ist **HADALAN® EBG 13E** geeignet als Bindemittel für diffusionsoffene EP-Mörtel in Kombination mit dem Füllstoffgemisch **HADALAN® FGM012 57M**.

### Anwendungsgebiete:

- Beton und Estrichflächen
- Innen und außen
- Auf keramischen Untergründen

### Technische Daten

Verpackung	Blech-Eimer
Kombi-Geb.	8,5 kg / 1 kg (12x1 kg/ Kart.)
Komponente A	6 kg / 0,705 kg
Komponente B	2,5 kg / 0,295 kg
Lieferform	28 Geb./Pal.
Mischungsverhältnis	2,4 : 1 Gew.T.
Dichte Komp. A	1,02 kg/l
Dichte Komp. B	1,12 kg/l
Dichte, verarbeitungsfertig	1,05 kg/l
Viskosität	5 dPa·s
Verarbeitungstemperatur	+8 °C bis +25 °C
Verarbeitungszeit <sup>1)</sup>	ca. 20 Minuten

### Als Verlaufsmasse in Verbindung mit HADALAN® FGM003 57M

Taber-Abrieb <sup>2)</sup>	100 - 150 mg je nach MV
Shore D Härte <sup>3)</sup>	75
Haftzugfestigkeit	ca. 3 N/mm <sup>2</sup> auf Beton
Begehrbar <sup>1)</sup>	nach 6 Stunden
Voll belastbar	nach 5 Tagen
Diffusionswiderstandszahl $\mu$	300 - 500 je nach MV
Druckfestigkeit in Verbindung mit <b>-FGM012 57M</b> im MV 1 : 10	45 N/mm <sup>2</sup>
Lagerung	frostfrei und kühl, 6 Monate

<sup>1)</sup> Bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte.

<sup>2)</sup> Nach Taber CS 10 / 1000 U / 1000 g

<sup>3)</sup> Shore D Härte nach DIN 53505 (nach 28 Tagen bei +20 °C)

## Verbrauch

Grundierung	ca. 0,15 kg/m <sup>2</sup>
<b>Kratzspachtel, Verlaufs- und Füllmasse in Verbindung mit HADALAN® FGM003 57M</b>	
<b>Verbrauch jeweils pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke</b>	
Kratzspachtel + Verlaufs- masse 0 - 3 mm MV 8,5 kg + 20 kg	ca. 0,55 kg <b>-EBG 13E</b> + ca. 1,3 kg <b>-FGM003 57M</b>
Verlaufs- masse 3 - 8 mm MV 8,5 kg + 40 kg	ca. 0,37 kg <b>-EBG 13E</b> + ca. 1,8 kg <b>-FGM003 57M</b>
Füllmasse MV 8,5 kg + 60 kg	ca. 0,28 kg <b>-EBG 13E</b> + ca. 2 kg <b>-FGM003 57M</b>
<b>Mörtel in Verbindung mit -FGM012 57M</b>	
<b>Verbrauch jeweils pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke</b>	
Mörtel MV 8,5 kg + 90 kg <b>-FGM012 57M</b>	ca. 0,2 kg <b>-EBG 13E</b> + ca. 2,1 kg <b>-FGM012 57M</b>

## Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen fest, tragfähig, frei von haftungsmindernden Bestandteilen sein. Die Haftzugfestigkeit des Untergrundes darf 1,5 N/mm<sup>2</sup> nicht unterschreiten. Die Druckfestigkeit sollte mind. 25 N/mm<sup>2</sup> betragen. Der Untergrund kann trocken oder mattfeucht sein.

## Verarbeitung

Grundierung:  
Komp. A + B werden mit einem maschinellen Rührwerk (300 - 400 UpM) homogen miteinander vermischt (2 Minuten Rührzeit). Anschließend wird das angerührte Material umgetopft und noch einmal durchgerührt. Die Mischung wird nun, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit 50 bis 100 % Wasser verdünnt und nochmals durchgerührt.

Die so hergestellte Grundierung kann mit geeignetem Werkzeug (Gummischieber, **hahne® Epoxirolle 9ZH**) aufgetragen werden. Lachenbildung ist dabei zu vermeiden.

Nach dem Abtrocknen der Grundierung (ca. 4 Stunden) kann die Fläche mit einer diffusionsoffenen Beschichtung überarbeitet werden.

Nach vollständiger Durchtrocknung (1 Tag) eignet sich **HADALAN® EBG 13E**, bei nicht rückseitig durchfeuchteten Untergründen, auch als Grundierung und Porenverschluss für nachfolgende wasserdampfbremsende Beschichtungen (z. B. **HADALAN® VS 12E/ -VS-E 12E**).

### Kratzspachtel-, Verlaufs-, und Füllmasse:

Komp. A und B werden mit einem maschinellen Rührwerk (300 - 400 UpM), Rührzeit 2 Minuten miteinander vermischt, umgetopft und nochmals durchgerührt. Anschließend wird in das Bindemittel das Füllstoffgemisch **HADALAN® FGM003 57M** klumpenfrei eingegrührt. Die Zugabemenge des Füllstoffgemisches ist abhängig von der gewünschten Anwendung.

### Kratzspachtelung und Verlaufs- masse für Schichtdicken von 0 - 3 mm:

8,5 kg Bindemittel + 20 kg **HADALAN® FGM003 57M**

### Ausgleichs- und Verlaufs- masse für Schichtdicken von 3 - 8 mm:

8,5 kg Bindemittel + 40 kg **HADALAN® FGM003 57M**

### Selbstverdichtende Füllmasse:

8,5 kg Bindemittel + 60 kg **HADALAN® FGM003 57M**

Die Viskosität der Massen kann je nach Temperatur und Untergrund durch Zugabe von jeweils max. 0,5 l Wasser eingestellt werden.

## Verarbeitung

### Diffusionsoffener EP-Mörtel:

8,5 kg Bindemittel + 90 - 120 kg (3 - 4 Sack)

**HADALAN® FGM012 57M.** Je nach Rührgerät Teilmen-  
gen anrühren.

Die Massen werden auf den zuvor grundierten Unter-  
grund aufgetragen. Die fertig angerührten Mischungen  
werden mit dem für den Einsatzzweck geeigneten  
Werkzeug, z. B. Spaltrakel, Zahnrakel, Kelle und Glätter  
aufgetragen.

### Verarbeitung im HADALAN® Balkon-System:

Als Membranschicht im **HADALAN®**Balkon-System  
ist **HADALAN® EBG 13E** als Verlaufsmasse in 2 mm  
Schichtstärke einzusetzen. Das Material kann auf  
feuchten Untergründen appliziert werden und dient als  
Dampfausgleichsschicht. Nachdrückende Feuchte ist  
für das nachfolgende Gesamtsystem auszuschließen,  
ggf. sollte nach Aufbringen der Membranschicht das  
Bauteil weiter abtrocknen, bis die Ausgleichsfeuchte im  
Bauteil erreicht ist.

Verlaufsmassen sollten anschließend mit einer Stachel-  
walze egalisiert werden. Arbeitsgeräte können sofort  
nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Abschlie-  
ßend wird die Ausgleichsmasse, z. B. mit **HADALAN®**  
**LF51 12E/LF41 12E**, in gewünschter Farbeinstellung  
versiegelt. Alternativ kann **HADALAN® Topcoat M 12P**  
als Porenverschluss eingesetzt werden; als glänzende  
Schutzversiegelung **HADALAN® Topcoat G 32P** oder  
**HADALAN® V31 13E**.

## hahne Systemprodukte

HADALAN® FGM003 57M

HADALAN® FGM012 57M

HADALAN® Reaktionsharz-Systeme

## Wichtige Hinweise

- Verarbeitungs- und Aushärtungstemperatur (Mate-  
rial, Untergrund-, und Umlufttemperatur) von + 8  
°C bis + 25 °C einhalten.
- Die rel. Luftfeuchte darf 80 % nicht überschreiten.  
Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C über  
der Taupunkttemperatur liegen.
- Erhöhte Temperaturen beschleunigen den Abbin-  
deprozess, niedrige Temperaturen verzögern  
diesen.
- Ungünstige Trocknungsbedingungen können zu  
Oberflächenirritationen der Verlaufsmasse führen.
- Während der Aushärtung und Trocknung des  
Materials ist auf ausreichende Lüftung zu achten.
- Bei Sonneneinwirkung muss mit Vergilbung der  
Beschichtung gerechnet werden. Hier empfiehlt  
sich ein UV-beständiger Farbanstrich als Topcoat.

## Inhaltsstoffe

EP-Dispersion, Additive

## Arbeitsschutz / Empfehlung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport,  
Lagerung und Umgang sind den aktuellen Sicherheits-  
datenblättern zu entnehmen.

## Entsorgung

Für alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zu den  
Recycling-Partnern KBS und INTERSEROH geben.  
Materialreste können nach EAK-Schlüssel-Nr. 08 01 11  
(Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder  
andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

## Hersteller

Heinrich Hahne GmbH & Co KG  
Heinrich-Hahne-Weg 11  
D-45711 Datteln

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher  
Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht  
auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher  
empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsver-  
suche durchzuführen. Technische Änderungen im  
Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im  
Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbe-  
dingungen. Stand: 7.2014